

Designer's Material

KENJOULE

ケ ン ジ ュ ー ル

幸せの空間演出をサポート



小ロット対応
1台からOK!

短納期
仕様決定後、
1週間でお届け

加工技術
切る・曲げる・削る
メーカーならではの

FUKUVI 



特設サイトはこちら

Designer's Material

KENJOULE

幸せの空間演出をサポート



人と環境にやさしい素材

アクリル樹脂製ですので、VOC(有害な揮発性化学物質)やダイオキシンが発生することはありません。「ケンジュール」は優れた機能性と美しさを持ちながら、人にも環境にもやさしく安全な素材です。



参考価格 ¥79,200(洗面器本体別途)
[70mm×550mm×800mm]

オーダーメイド対応

高品質・高精度の完成品をオーダーメイドで提供します。

詳しくは営業担当までお問い合わせください。



参考価格 ¥290,400(コンロ本体別途)
[80mm×900mm×2000mm]

耐候性とメンテナンス性に 優れた素材


変色しにくく汚れにくいのが特徴の「ケンジュール」。日常のメンテナンスは水拭きで充分です。傷がついても簡単な手順でもとの状態に復元できますので、プライベート／パブリックを問わず、さまざまな場所・用途にお使いいただけます。



参考価格 ¥105,600
[30mm×400mm×2600mm]

自由度の高い加工性


お客様のお求めになる難易度の高いデザインにも対応。現場での穴開けや切断といった加工も容易です。



参考価格 ¥66,000
[60mm×90mm×1800mm]



参考価格 ¥15,900
[20mm×120mm×650mm]



参考価格 ¥52,800
[30mm×200mm×1200mm]

New Colors

純白を彩る
雪のように



●スノーホワイト

S-001



●コスモブラック

S-002


夜空に輝く
星々のように

[ツヤ出し加工※1は特注品になります。通常はマット調仕上げになります。]


ケンジュール プレーン




●シルキーホワイト
F-001




●パールイエロー
UF-001



●オフホワイト
C-001




●パールラベンダー
KP-001




●ブラックベージュ
KB-004


ケンジュール グラニット




KG-001



KG-003



KG-010



KG-011




KG-012

ケンジュール マーブル



M-002



M-004



M-006



M-008

※1 ツヤ出し加工品は水シミ、手油、キズなどがマット調仕上げよりも目立ちます。ご理解された上でご使用ください。水などの汚れはすぐに拭き取ってください。

※2 SIAAマークは抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

●製品写真は実際の製品の見え方と異なる場合があります。

■オーダープロセス



■物性表

項 目	試験方法	グラニット物性値	プレーン物性値
曲げ強度	JIS K 7171	60MPa	80MPa
曲げ弾性率	JIS K 7171	$8.4 \times 10^3 \text{MPa}$	$9.5 \times 10^3 \text{MPa}$
パーコル硬度 (パーコル934-1)	JIS K 6911	62	64
鉛筆硬度	JIS K 5400	6~7H	6~7H
シャルピー衝撃値	JIS K 7111	3.4kJ/m ²	6.1kJ/m ²
落球衝撃	JIS A 4401	僅かな打こん	僅かな打こん
耐候性	サンシャインウェザーメーター200H	異常なし	異常なし
耐摩耗性 (g/300回転)	JIS K 6902に準ずる	0.33	0.37
吸水率 (%)	JIS K 6911	0.05	0.04
熱線膨張率	JIS K 6911に準ずる	$4.0 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$	$4.0 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$
比重	JIS K 7112 (水中置換法)	1.7~1.8	1.7~1.8

※上記物性値は測定値であり保証値ではありません。

■別売部材

接着剤	CB-1000 (アクリル:2液反応タイプ)
容量	50g/セット
価格	¥3,500/セット
使用量の目安	2m/セット

※接着剤は全柄対応します。

接着剤使用時の注意

- 接着剤の塗布には時間をかけず、スムーズに行うよう心がけてください。(硬化時間が速いため)
- 接着剤は使い切りタイプです。2液混合後の保存・再使用はできませんのでご注意ください。

○ 使用時の注意

- 一般的な汚れは、湿らせたスポンジまたは布に、中性洗剤をつけて拭き取るだけできれいになります。
- 頑固な汚れ(油性インク、調味料、口紅、サビなど)はクリームクレンザーやスコッチブライト・スポンジタワシをご使用ください。
- 細かいキズがついたら、目の細かいサンドペーパー(400番または600番)に少量の水をつけて磨いてください。また、表面のキズが深い時は、少し粗めのペーパー(240番位)を使い、その後、細かいサンドペーパーで軽く磨いてください。
- ツヤ出し加工品の場合は更にコンパウンドで磨いて仕上げを合わせてください。部分的に研磨すると表面がムラになりますので、なるべく全体的にお手入れされることをお勧めします。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471

宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千葉 ☎(03)5742-6301

神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832 北陸 ☎(0776)38-8010

静岡 ☎(054)288-3600 京都 ☎(075)662-2315 岡山 ☎(086)232-0601

広島 ☎(082)246-7211 福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220

沖縄 ☎090-7383-5030

2022年7月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

KC689 2022.07 (R6)