

フクフォーム熱抵抗値・熱伝導率一覧表

品名	熱抵抗値 (㎡・K/W)	熱伝導率 (W/(m・K))
フクフォームEco E-22J82型	2.20	0.036
フクフォームEco E-22J88型	2.20	0.036
フクフォームEco E-22J92型	2.20	0.036
フクフォームEco E-22J97型	2.20	0.036
フクフォームEco E-33J89型	3.30	0.036
フクフォームEco E-33J98型	3.30	0.036
フクフォームEco E-22J42型	2.20	0.036
フクフォームEco E-22J26W3095型	2.20	0.036
フクフォームEco E-22J26W3595型	2.20	0.036
フクフォームEco E-22J42W3095型	2.20	0.036
フクフォームEco E-22J42W3595型	2.20	0.036
フクフォームEco E-2230型	2.20	0.036
フクフォームEco E-2235型	2.20	0.036
フクフォームEco E-3335型	3.30	0.036
フクフォームEco E-2230K型	2.20	0.036
フクフォームEco E-2235K型	2.20	0.036
フクフォームEco E-2230K30型	2.20	0.036
フクフォームEco E-2235K35型	2.20	0.036
フクフォームEco E-2230M型	2.20	0.036
フクフォームEco E-2235M型	2.20	0.036
フクフォームEco E-2.2型	2.20	0.036
フクフォームEco ET-2.2型	2.20	0.036
フクフォームEco E-2.2W30型	2.20	0.036
フクフォームEco ET-2.2W30型	2.20	0.036
フクフォームN-0530型	0.59	0.040
フクフォームN-0535型	0.59	0.040
フクフォームN-1030型	1.06	0.040
フクフォームN-1035型	1.07	0.040
フクフォームN-1830型	1.95	0.040
フクフォームN-1835型	1.98	0.040
フクフォームN-0530M型	0.52	0.040
フクフォームN-0535M型	0.57	0.040
フクフォームN-1030M型	1.02	0.040
フクフォームN-1035M型	1.03	0.040
フクフォームN-1830M型	1.94	0.040
フクフォームN-1835M型	1.94	0.040
フクフォームN-1030MK型	1.06	0.040
フクフォームN-1035MK型	1.04	0.040
フクフォームN-1830MK型	1.80	0.040
フクフォームN-1835MK型	1.80	0.040
フクフォーム1型	0.92	0.040
フクフォーム2型	0.80	0.040
フクフォーム5型	0.70	0.040
フクフォーム605型	0.74	0.040
フクフォーム665型	0.66	0.040
フクフォームT-1型(和室用)	0.68	0.040
フクフォームS-2.2型	2.01	0.040
フクフォームS-1.2型	1.11	0.040
フクフォームS-1.2型	1.13	0.040
フクフォームST-1.7型(和室用)	1.46	0.040
フクフォームJ-3.3W型	3.35	0.040
フクフォームJ-2.2W型	2.29	0.040
フクフォームツーバイフォー242型	0.93	0.040
フクフォームツーバイフォー245型	0.77	0.040
フクフォームルーフ0830型	0.95	0.040
フクフォームルーフ1230型	1.25	0.040
フクフォームルーフ0845型	0.87	0.040
フクフォームルーフ1245型	1.20	0.040
フクフォームルーフ1545型	1.50	0.040
フクフォームルーフ1845型	1.83	0.040