

フクフォームE c o、フクフォーム熱抵抗値・熱伝導率一覧表

品名		熱抵抗値 (㎡・K/W)	熱伝導率 (W/(m/K))
フクフォームEco	E-22J82型	2.2	0.036
	E-22J88型		
	E-22J92型		
	E-22J97型		
	E-33J89型	3.3	
	E-33J98型		
	E-22J42型	2.2	
	E-22J26W3095型		
	E-22J26W3595型		
	E-22J42W3095型		
	E-22J42W3595型		
	E-2230型		
	E-2235型		
	E-3335型	3.3	
	E-2230K型	2.2	
	E-2235K型		
	E-2230K30型		
	E-2235K35型		
	E-2230M型		
	E-2235M型		
	E-2.2型		
	ET-2.2型		
	E-2.2W30型		
	ET-2.2W30型		
	E-2230RES型		
	E-2235RES型		
	E-2230RE型		
	E-2235RE型		
	E-229126RE型		
	E-22J41RE型		
	E-2230RES型		
	E-2235RES型		
	E-2230RE型		
	E-2235RE型		
	E-229126RE型		
	E-22J41RE型		

品名		熱抵抗値 (㎡・K/W)	熱伝導率 (W/(m/K))
フクフォーム	N-0530型	0.59	0.040
	N-0535型	0.59	
	N-1030型	1.06	
	N-1035型	1.07	
	N-1830型	1.95	
	N-1835型	1.95	
	N-0530M型	0.52	
	N-0535M型	0.57	
	N-1030M型	1.02	
	N-1035M型	1.03	
	N-1830M型	1.94	
	N-1835M型	1.94	
	N-1030MK型	1.06	
	N-1035MK型	1.04	
	N-1830MK型	1.80	
	N-1835MK型	1.80	
	1型	0.92	
	2型	0.80	
	5型	0.70	
	605型	0.74	
	665型	0.66	
	T-1型	0.68	
	S-1.2型	1.11	
	S-1.2型6H	1.13	
	J-2.2W型	2.29	
	ツーバイフォー 242型	0.93	
	ツーバイフォー 245型	0.77	
	R-2230型	2.20	
	R-2230K30型	2.20	
	R-2.2W30型	2.20	
	R-2.2W35型	2.20	
	ルーフ0845型	0.87	
	ルーフ1245型	1.20	
	ルーフ1545型	1.50	
	ルーフ1845型	1.83	